




FICHA TÉCNICA


PuraDock™

puracomposite.com

PuraDock™

TABLA DE TARIMA · COMPOSITE MADERA-POLÍMERO

Una tabla de tarima de composite madera-polímero encapsulado con un perfil macizo y reversible. Esta ficha técnica registra las características dimensionales, de material y de superficie de la tabla.



SECCIÓN

22.5 × 146 mm

CONTENIDO DE MADERA

60%

DENSIDAD

1270 kg/m³

MASA LINEAL


3.9 kg/m

— ASPECTO


Superficie & color

01


Tabla de composite madera-polímero encapsulado disponible en Cedar, Light Grey y Teak. La tabla es reversible: una cara presenta una ranura simple y la otra una ranura doble. La capa coextruida proporciona un color estable frente a los UV para uso exterior y mantiene baja la absorción de agua en superficie.



Cedar



Light Grey



Teak

— SOSTENIBILIDAD

Medio ambiente

02

PROPIEDAD	VALOR
Vida útil	> 20 años
Material	WPC (60% madera)
Reciclabilidad	Reciclable
Certificación	FSC® C226444



La marca de la gestión
forestal responsable

FSC™ C226444

— ESPECIFICACIÓN

03

Información del producto

PROPIEDAD	VALOR
Tipo de tabla	Composite madera-polímero encapsulado (WPC)
Composición	35% HDPE / 60% fibra de madera
Perfil	Macizo – reversible (ranura simple/doble)
Sección	22.5 × 146 mm
Densidad	1270 kg/m³
Masa lineal	3.9 kg/m
Contenido de madera	60%
Instalación	Instalación con clips
Colores	Cedar · Light Grey · Teak

— SUPERFICIE

04

Superficie & prestaciones

PROPIEDAD	VALOR
Capa superficial	Coextrusión
Pigmentación	Pigmentación aleatoria
Resistente a los UV	Si
Resistente a las manchas	Si

PuraComposite™

SUSTAINABLE SOLUTIONS

NUESTRAS OFICINAS

Ireland

20 Harcourt Street
D02 H364
Dublin

Ph: +353 1 525 9768
sales@puracomposite.com

UK

85 Great Portland Street
W1W 7LT
London

Ph: +44 20 3930 9454
sales@puracomposite.co.uk

Netherlands

Europark Allee 1
7742 NA
Coevorden

Ph: +31 524 51 53 87
sales@puracomposite.nl

puracomposite.com