





FICHE TECHNIQUE

PuraDock™

PuraDock™

LAME DE TERRASSE · COMPOSITE BOIS-POLYMÈRE

Une lame de terrasse en composite bois-polymère enveloppé, dotée d'un profil plein et réversible. Cette fiche technique consigne les caractéristiques dimensionnelles, de matériau et de surface de la lame.



SECTION

22.5 × 146 mm

TENEUR EN BOIS

60%

DENSITÉ

1270 kg/m³

MASSE LINÉIQUE


3.9 kg/m

— ASPECT


Surface & couleur

01


Lame en composite bois-polymère enveloppé disponible en Cedar, Light Grey et Teak. La lame est réversible : une face présente une rainure simple et l'autre une double rainure. La couche coextrudée offre une couleur stable aux UV pour un usage extérieur et maintient une faible absorption d'eau en surface.



Cedar



Light Grey



Teak

— DURABILITÉ

Environnement

02

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Durée de vie	> 20 ans
Matériau	WPC (60% bois)
Recyclabilité	Recyclable
Certification	FSC® C226444



La marque d'une gestion
forestière responsable

FSC™ C226444

Informations produit

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Type de lame	Composite bois-polymère enveloppé (WPC)
Composition	35% HDPE / 60% fibre de bois
Profil	Plein – réversible (rainure simple / double)
Section	22.5 × 146 mm
Densité	1270 kg/m³
Masse linéique	3.9 kg/m
Teneur en bois	60%
Installation	Pose par clips
Coloris	Cedar · Light Grey · Teak

Surface & performance

PROPRIÉTÉ	VALEUR
Couche de surface	Coextrusion
Pigmentation	Pigmentation aléatoire
Résistant aux UV	Oui
Résistant aux taches	Oui

PuraComposite™

SUSTAINABLE SOLUTIONS

NOS BUREAUX

Ireland

20 Harcourt Street
D02 H364
Dublin

Ph: +353 1 525 9768
sales@puracomposite.com

UK

85 Great Portland Street
W1W 7LT
London

Ph: +44 20 3930 9454
sales@puracomposite.co.uk

Netherlands

Europark Allee 1
7742 NA
Coevorden

Ph: +31 524 51 53 87
sales@puracomposite.nl

puracomposite.com